

xx公司	锌合金压铸允收标准	文件编号	
		版次	
		页次	

XX公司规格：			2#锌合金								
国别	牌号	标准类别	化学成份(%)								
			A1	Mg	Cu	Fe	Pb	Cd	Sn	Ni	Si
美国	Z35540 (AC43A)	ASTM B240-95	3. 9-4. 3	0. 025-0. 050	2. 6-2. 9	0. 075max	0. 004max	0. 003max	0. 002max	\	\
国际	ZnA14Cu3	ISO 301-1981	3. 9-4. 3	0. 03-0. 06	2. 5-3. 50	0. 05max	0. 003max	0. 003max	0. 001max	\	\
德国	ZnA14Cu3	DIN EN1774-1997	3. 8-4. 2	0. 035-0. 06	2. 7-3. 3	0. 020max	0. 003max	0. 003max	0. 001max	0. 001	0. 02
中国	ZZnA1D4-3A	GB/T 8738-1988	3. 9-4. 3	0. 03-0. 06	2. 5-3. 5	0. 05max		0. 003max	0. 001max	\	\

XX公司规格：			3#锌合金								
国别	牌号	标准类别	化学成份(%)								
			A1	Mg	Cu	Fe	Pb	Cd	Sn	NI	Zn
国际 (ISO)	ZnA14	ISO 301-1981	3. 9-4. 3	0. 03-0. 06	0. 03max	0. 03max	0. 003max	0. 003max	0. 001max	\	\
德国	ZnA14	DIN EN 1774-1997	3. 8-4. 2	0. 035-0. 06	0. 03max	0. 020max	0. 003max	0. 003max	0. 001max	0. 001max	余量
日本	ZDC2 (Ⅱ级)	JIS H2201-1999	3. 9-4. 3	0. 03-0. 06	0. 03max	0. 075max	0. 003max	0. 002max	0. 001max	\	余量
美国	Z35521 (AG40A)	ASTM B240-95	3. 9-4. 3	0. 025-0. 05	0. 10max	0. 075max	0. 004max	0. 003max	0. 002max	\	余量
英国	ZnA14	BS EN 1774-1998	3. 8-4. 2	0. 035-0. 06	0. 03max	0. 020max	0. 003max	0. 003max	0. 001max	0. 001max	余量
中国	ZZnA1D4 A	GB/T8738-88	3. 9-4. 3	0. 03-0. 06	0. 03max	0. 03max	0. 003max	0. 003max	0. 001max	\	余量

XX公司规格：			5#锌合金									
国别	牌号	标准类别	化学成份(%)									
			A1	Mg	Cu	Fe	Pb	Cd	Sn	Ni	Si	Zn
国际	ZnA14 Cu1	ISO 301-1981	3. 9-4. 3	0. 03-0. 06	0. 50-1. 25	0. 03max	0. 003max	0. 003max	0. 001max	\		余量
德国	ZnA14 Cu1	DIN EN 1774-1997	3. 8-4. 2	0. 035-0. 06	0. 7-1. 1	0. 02max	0. 003max	0. 003max	0. 001max	0. 001max	0. 02	余量
日本	ZDC1 (Ⅱ级)	JIS H2201-1999	3. 9-4. 3	0. 03-0. 06	0. 75-1. 25	0. 075max	0. 003max	0. 002max	0. 001max	\		余量
美国	Z35530 (AC41A)	ASTM B240-95	3. 9-4. 3	0. 03-0. 06	0. 75-1. 25	0. 075max	0. 004max	0. 003max	0. 002max	\	\	余量
英国	ZnA14 Cu1	BS EN 1774-1998	3. 8-4. 2	0. 035-0. 006	0. 7-1. 1	0. 02max	0. 003max	0. 003max	0. 001max	0. 001max	0. 02	余量

XX公司规格：			7#锌合金								
国别	牌号	标准类别	化学成份(%)								
			A1	Mg	Cu	Fe	Pb	Cd	Sn	Ni	
美国	Z35522 (AG40B)	ASTM B240-95	3. 9-4. 3	0. 010-0. 020	0. 10max	0. 075max	0. 002max	0. 002max	0. 001max	0. 005-0. 020	

XX公司规格：			ZA-8锌合金								
国别	牌号	标准类别	化学成份(%)								
			A1	Mg	Cu	Fe	Pb	Cd	Sn	Ni	
美国	Z35635 (ZA-8)	ASTM B669-95	8. 2-8. 8	0. 020-0. 030	0. 8-1. 3	0. 065max	0. 005max	0. 005max	0. 002max	\	

XX公司规格：			ZA-12锌合金								
国别	牌号	标准类别	化学成份(%)								
			A1	Mg	Cu	Fe	Pb	Cd	Sn	Ni	
美国	Z35630 (ZA-12)	ASTM B669-95	10. 8-11. 5	0. 020-0. 030	0. 5-1. 20	0. 065max	0. 005max	0. 005max	0. 002max	\	